01 · SONNENSCHUTZFOLIE · INNENMONTAGE

KutterDock Green-Harbour Int.

Sonnenschutzfolie · Artikel KDF-GREE-15-INT · Kennwerte auf Einfachglas 3 mm · DIN EN 410

Sicher im Dock seit 1995

FACH
035
im Folienfächer Glas

77 %	15 %	99 %	36 %
SONNENENERGIE ABGEWIESEN	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	UV-SCHUTZ 300–380 NM	LICHTREFLEXION AUSSEN

DIAGNOSE UND LÖSUNG

EBENE 1 · FÜR EIGENTÜMER, NUTZER, ENTSCHEIDER

IHR PROBLEM HEUTE		WAS DIE FOLIE BEWIRKT
Überhitzung hinter Glas Große Glasflächen heizen Räume auf, Kühlung läuft unter Volllast.	→	Sonnenenergie wird vor dem Raum abgewiesen — Reflexion und Absorption statt Treibhaus.
Blendung am Arbeitsplatz Direkte Sonne auf Bildschirmen ermüdet und stört.	→	Das Tageslicht wird gedämpft, die Helligkeit gleichmäßiger.
Ausbleichen UV-Strahlung schädigt Möbel, Böden und Ware dauerhaft.	→	Die UV-Strahlung wird nahezu vollständig zurückgehalten.

NUTZEN IM ÜBERBLICK

0 BIS 10

Hitzeschutz	8/10
Tageslicht	2/10
Blendschutz	8/10
UV-Schutz	10/10
Sichtschutz am Tag	4/10
Splitterschutz	1/10

Skala aus den Messwerten abgeleitet: Messwert in Prozent geteilt durch zehn, gerundet. Splitterschutz aus der Foliendicke.

PRODUKT UND LOGISTIK

Artikel-Nr.	KDF-GREE-15-INT
Fach im Folienfächer	035
Serie	KutterDock — Sonnenschutzfolie
Verlegung	Innen, raumseitig
Dicke	50 µm
Rollenbreiten	1,52 m
Rollenlänge	30,50 m
Brandverhalten	M1
Garantie	10 Jahre senkrecht, geneigt nach Freigabe

WAS DIESE FOLIE NICHT LEISTET

- Kein Einbruch- oder Splitterschutz — dafür AnkerDock.
- Keine bessere Wärmedämmung im Winter; der U-Wert der Scheibe bleibt.
- Spiegelwirkung nur, solange es außen heller ist als innen.

PFLEGE UND VERARBEITUNG

- Erste Reinigung frühestens 30 Tage nach der Montage.
- Weiches Tuch oder Gummiabzieher, Wasser mit etwas Spülmittel.
- Keine scheuernden Mittel, Klingen oder Bürsten.
- Keine Aufkleber oder Klebebänder auf die Folie setzen.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

Büro und Verwaltung · Praxen und Kliniken · Handel und Ausstellung · Leitstände und Industrie · Wintergärten nach Freigabe

Beratung und Aufmaß vor Ort — das passende Dock bestimmen wir am Glas.
moin@foliendock.de

ALTERNATIVEN IM FÄCHER

Mehr Tageslicht	**Fach 013**	KDF-CU79-EXT · Copper-Mirror Ext.
Mehr Hitzeschutz	**Fach 005**	KDF-BZ80-EXT · Hanse-Gold Exterior
Außenmontage	**Fach 001**	KDF-S-EXT · NightWatch Sil/Sch

TECHNISCHE EBENE · FÜR ARCHITEKTEN, FACHPLANER, BAUPHYSIKER

Fach 035 · KDF-GREE-15-INT · Green-Harbour Int.

TECHNISCHE MATRIX

DREI MESSBASEN — NICHT VERMISCHEN

PARAMETER	ZEICHEN	FOLIENDOCK FLOATGLAS 4 MM	MESSWERT EINFACHGLAS 3 MM	MESSWERT DOPPEL-LOW-E
Lichttransmission	τ_V	—	15 %	—
Lichtreflexion außen	$\rho_{V,ext}$	—	36 %	—
Lichtreflexion innen	$\rho_{V,int}$	—	63 %	—
Sonnenenergie-Transmission	τ_e	—	9 %	—
Sonnenenergie-Reflexion	ρ_e	—	35 %	—
Sonnenenergie-Absorption	α_e	—	56 %	—
Abgewiesene Sonnenenergie	TSER	—	77 %	—
Gesamtenergiedurchlassgrad	g	—	0,23	—
UV-Abweisung 300–380 nm	τ_{UV}	—	99 %	—
Blendreduktion	—	—	84 %	—
Beschattungskoeffizient	SC	—	0,26	—

Spalte FolienDock: Stammwert nach DIN EN 410 / ISO 9050, verbindlich für Angebot und Datenblatt. Weitere Spalten: Messwerte mit Folie auf der jeweiligen Verglasung. „—“ = nicht ausgewiesen. Toleranzen vorbehalten.

STRAHLUNGSGANG



■ reflektiert 35 % ■ absorbiert 56 % ■ durchgelassen 9 %

Selektivität τ_V/g = 0,65 auf Einfachglas — je höher, desto sauberer trennt die Folie Licht und Wärme.

SCHICHTAUFBAU

AUSSEN → GLAS

1. Hartbeschichtung
2. Polyester-Funktionsfolie
3. Klebstoff zur Scheibe
4. Schutzfolie (wird bei der Montage abgezogen)

HINWEISE FÜR DIE PLANUNG

- Aufmaß: Lichtmaß der Scheibe in Metern, zwei Nachkommastellen; Glasart, Himmelsrichtung, Neigung angeben.
- Absorption 56 %: Thermobruch-Prüfung bei Innenmontage auf Isolierglas, getöntem Glas oder Teilverschattung vor Auftrag.
- Innenmontage: Lebensdauer fünfzehn bis zwanzig Jahre; Fensterrahmen und Dichtungen bleiben unberührt.
- Geneigte und horizontale Flächen nur nach objektbezogener Freigabe.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ODER GLEICHWERTIG

LEISTUNGSPOSITION

Sonnenschutzfolie zur Innenmontage auf vorhandener Verglasung, nass verklebt, Lichttransmission τ_V 15 % (± 3 Punkte), abgewiesene Sonnenenergie TSER mindestens 77 %, UV-Abweisung mindestens 99 %, Lichtreflexion außen höchstens 39 %, Dicke 50 µm, Brandverhalten M1, Garantie 10 Jahre senkrecht; Messbasis Einfachglas 3 mm · DIN EN 410. Fabrikat FolienDock, Artikel KDF-GREE-15-INT, oder gleichwertig.