01 · SONNENSCHUTZFOLIE · AUSSENMONTAGE

KutterDock S70-Exterior Medium

Sonnenschutzfolie · Artikel KDF-S70-EXT · Kennwerte auf Floatglas 4 mm · DIN EN 410

Sicher im Dock seit 1995

FACH **018** im Folienfächer Glas

66 %	33 %	99 %	43 %
SONNENENERGIE ABGEWIESEN	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	UV-SCHUTZ 300–380 NM	LICHTREFLEXION AUSSEN

DIAGNOSE UND LÖSUNG

EBENE 1 · FÜR EIGENTÜMER, NUTZER, ENTSCHEIDER

IHR PROBLEM HEUTE	WAS DIE FOLIE BEWIRKT
Überhitzung hinter Glas Große Glasflächen heizen Räume auf, Kühlung läuft unter Volllast.	→ Sonnenenergie wird vor dem Raum abgewiesen — Reflexion und Absorption statt Treibhaus.
Blendung am Arbeitsplatz Direkte Sonne auf Bildschirmen ermüdet und stört.	→ Das Tageslicht wird gedämpft, die Helligkeit gleichmäßiger.
Ausbleichen UV-Strahlung schädigt Möbel, Böden und Ware dauerhaft.	→ Die UV-Strahlung wird nahezu vollständig zurückgehalten.

NUTZEN IM ÜBERBLICK

0 BIS 10

Hitzeschutz	7/10
Tageslicht	3/10
Blendschutz	7/10
UV-Schutz	10/10
Sichtschutz am Tag	4/10
Splitterschutz	2/10

Skala aus den Messwerten abgeleitet: Messwert in Prozent geteilt durch zehn, gerundet. Splitterschutz aus der Foliendicke.

PRODUKT UND LOGISTIK

Artikel-Nr.	KDF-S70-EXT
Fach im Folienfächer	018
Serie	KutterDock — Sonnenschutzfolie
Verlegung	Außen, auf der Wetterseite
Dicke	75 µm
Rollenbreiten	1,22 m · 1,52 m · 1,83 m
Rollenlänge	30,50 m
Brandverhalten	M1
Garantie	12 Jahre senkrecht, 7 Jahre bei 89 bis 45 Grad, 5 Jahre bei 44 bis 25 Grad Neigung

WAS DIESE FOLIE NICHT LEISTET

- Kein Einbruch- oder Splitterschutz — dafür AnkerDock.
- Keine bessere Wärmedämmung im Winter; der U-Wert der Scheibe bleibt.
- Spiegelwirkung nur, solange es außen heller ist als innen.

PFLEGE UND VERARBEITUNG

- Erste Reinigung frühestens 30 Tage nach der Montage.
- Weiches Tuch oder Gummiabzieher, Wasser mit etwas Spülmittel.
- Keine scheuernden Mittel, Klingen oder Bürsten.
- Keine Aufkleber oder Klebebänder auf die Folie setzen.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

Büro und Verwaltung · Praxen und Kliniken · Handel und Ausstellung · Leitstände und Industrie · Wintergärten nach Freigabe

Beratung und Aufmaß vor Ort — das passende Dock bestimmen wir am Glas.
moin@foliendock.de

ALTERNATIVEN IM FÄCHER

Mehr Tageslicht	Fach 019	KDF-S60-EXT · S60-Exterior Light
Mehr Hitzeschutz	Fach 016	KDF-CP72-EXT · Champagner-Glow
Innenmontage	Fach 028	KDF-S0-INT · Silber Innen 0

TECHNISCHE EBENE · FÜR ARCHITEKTEN, FACHPLANER, BAUPHYSIKER

Fach 018 · KDF-S70-EXT · S70-Exterior Medium

TECHNISCHE MATRIX

DREI MESSBASEN — NICHT VERMISCHEN

PARAMETER	ZEICHEN	FOLIENDOCK FLOATGLAS 4 MM	MESSWERT EINFACHGLAS 3 MM	MESSWERT DOPPEL-LOW-E
Lichttransmission	τ_V	**33 %**	33 %	30 %
Lichtreflexion außen	$\rho_{V,ext}$	**43 %**	43 %	44 %
Lichtreflexion innen	$\rho_{V,int}$	—	42 %	39 %
Sonnenenergie-Transmission	τ_e	**27 %**	27 %	20 %
Sonnenenergie-Reflexion	ρ_e	**44 %**	44 %	46 %
Sonnenenergie-Absorption	α_e	**29 %**	29 %	34 %
Abgewiesene Sonnenenergie	TSER	**66 %**	66 %	76 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	g	—	0,34	0,24
UV-Abweisung 300–380 nm	τ_{UV}	**99 %**	99 %	99 %
Infrarot-Abweisung 780–2500 nm	IR	—	82 %	—
Blendreduktion	—	—	64 %	63 %
Beschattungskoeffizient	SC	—	0,39	0,27

Spalte FolienDock: Stammwert nach DIN EN 410 / ISO 9050, verbindlich für Angebot und Datenblatt. Weitere Spalten: Messwerte mit Folie auf der jeweiligen Verglasung. „—" = nicht ausgewiesen. Toleranzen vorbehalten.

STRAHLUNGSGANG



■ reflektiert 44 % ■ absorbiert 29 % ■ durchgelassen 27 %

Selektivität τ_V/g = 0,97 auf Einfachglas, 1,25 auf Doppel-Low-E — je höher, desto sauberer trennt die Folie Licht und Wärme.

SCHICHTAUFBAU

AUSSEN → GLAS

1. Hartbeschichtung
2. Polyester-Funktionsfolie
3. Klebstoff zur Scheibe
4. Schutzfolie (wird bei der Montage abgezogen)

HINWEISE FÜR DIE PLANUNG

- Aufmaß: Lichtmaß der Scheibe in Metern, zwei Nachkommastellen; Glasart, Himmelsrichtung, Neigung angeben.
- Außenmontage: Lebensdauer fünf bis fünfzehn Jahre je nach Bewitterung; Randversiegelung fachgerecht.
- Werte auf Doppel-Low-E sind Rechenwerte; auf anderen Aufbauten ändern sich alle Kennwerte.
- Geneigte Flächen: Garantie je nach Neigung, siehe Zeile Garantie; unter 25 Grad Neigung wird nicht foliert.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ODER GLEICHWERTIG

LEISTUNGSPOSITION

Sonnenschutzfolie zur Außenmontage auf vorhandener Verglasung, nass verklebt, Lichttransmission τ_V 33 % (± 3 Punkte), abgewiesene Sonnenenergie TSER mindestens 66 %, UV-Abweisung mindestens 99 %, Lichtreflexion außen höchstens 46 %, Dicke 75 µm, Brandverhalten M1, Garantie 12 Jahre senkrecht, 7 Jahre bei 89 bis 45 Grad, 5 Jahre bei 44 bis 25 Grad Neigung; Messbasis Floatglas 4 mm · DIN EN 410. Fabrikat FolienDock, Artikel KDF-S70-EXT, oder gleichwertig.