01 · SONNENSCHUTZFOLIE · AUSSENMONTAGE

KutterDock DayLight Sil/Wei

Sonnenschutzfolie · Artikel KDF-W-EXT · Kennwerte auf Einfachglas 3 mm · DIN EN 410

Sicher im Dock seit 1995

FACH **002** im Folienfächer Glas

99 %	1 %	99 %	88 %
SONNENENERGIE ABGEWIESEN	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	UV-SCHUTZ 300–380 NM	LICHTREFLEXION AUSSEN

DIAGNOSE UND LÖSUNG

EBENE 1 · FÜR EIGENTÜMER, NUTZER, ENTSCHEIDER

IHR PROBLEM HEUTE		WAS DIE FOLIE BEWIRKT
Überhitzung hinter Glas **Große Glasflächen heizen Räume auf, Kühlung läuft unter Volllast.**	→	Sonnenenergie wird vor dem Raum abgewiesen — Reflexion und Absorption statt Treibhaus.
Blendung am Arbeitsplatz **Direkte Sonne auf Bildschirmen ermüdet und stört.**	→	Das Tageslicht wird gedämpft, die Helligkeit gleichmäßiger.
Ausbleichen **UV-Strahlung schädigt Möbel, Böden und Ware dauerhaft.**	→	Die UV-Strahlung wird nahezu vollständig zurückgehalten.

NUTZEN IM ÜBERBLICK

0 BIS 10

Hitzeschutz	10/10
Tageslicht	0/10
Blendschutz	10/10
UV-Schutz	10/10
Sichtschutz am Tag	9/10
Splitterschutz	2/10

Skala aus den Messwerten abgeleitet: Messwert in Prozent geteilt durch zehn, gerundet. Splitterschutz aus der Foliendicke.

PRODUKT UND LOGISTIK

Artikel-Nr.	KDF-W-EXT
Fach im Folienfächer	002
Serie	KutterDock — Sonnenschutzfolie
Verlegung	Außen, auf der Wetterseite
Dicke	75 µm
Rollenbreiten	1,52 m
Rollenlänge	30,50 m
Brandverhalten	M1
Garantie	3 Jahre senkrecht, 2 Jahre bei 89 bis 45 Grad, 1 Jahr bei 44 bis 25 Grad Neigung

WAS DIESE FOLIE NICHT LEISTET

- Kein Einbruch- oder Splitterschutz — dafür AnkerDock.
- Keine bessere Wärmedämmung im Winter; der U-Wert der Scheibe bleibt.
- Spiegelwirkung nur, solange es außen heller ist als innen.

PFLEGE UND VERARBEITUNG

- Erste Reinigung frühestens 30 Tage nach der Montage.
- Weiches Tuch oder Gummiabzieher, Wasser mit etwas Spülmittel.
- Keine scheuernden Mittel, Klingen oder Bürsten.
- Keine Aufkleber oder Klebebänder auf die Folie setzen.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

Büro und Verwaltung · Praxen und Kliniken · Handel und Ausstellung · Leitstände und Industrie · Wintergärten nach Freigabe

Beratung und Aufmaß vor Ort — das passende Dock bestimmen wir am Glas.
moin@foliendock.de

ALTERNATIVEN IM FÄCHER

Mehr Tageslicht	Fach 029	KDF-S5-INT · Silber Innen 5
Innenmontage	Fach 028	KDF-S0-INT · Silber Innen 0

TECHNISCHE EBENE · FÜR ARCHITEKTEN, FACHPLANER, BAUPHYSIKER

Fach 002 · KDF-W-EXT · DayLight Sil/Wei

TECHNISCHE MATRIX

DREI MESSBASEN — NICHT VERMISCHEN

PARAMETER	ZEICHEN	FOLIENDOCK FLOATGLAS 4 MM	MESSWERT EINFACHGLAS 3 MM	MESSWERT DOPPEL-LOW-E
Lichttransmission	τ_V	—	1 %	1 %
Lichtreflexion außen	$\rho_{V,ext}$	—	88 %	88 %
Lichtreflexion innen	$\rho_{V,int}$	—	11 %	11 %
Sonnenenergie-Transmission	τ_e	—	1 %	1 %
Sonnenenergie-Reflexion	ρ_e	—	85 %	85 %
Sonnenenergie-Absorption	α_e	—	14 %	14 %
Abgewiesene Sonnenenergie	TSER	—	99 %	99 %
Gesamtenergiedurchlassgrad	g	—	0,05	0,02
UV-Abweisung 300–380 nm	τ_{UV}	—	99 %	99 %
Infrarot-Abweisung 780–2500 nm	IR	—	96 %	—
Blendreduktion	—	—	99 %	99 %
Beschattungskoeffizient	SC	—	0,06	0,03

Spalte FolienDock: Stammwert nach DIN EN 410 / ISO 9050, verbindlich für Angebot und Datenblatt. Weitere Spalten: Messwerte mit Folie auf der jeweiligen Verglasung. „—" = nicht ausgewiesen. Toleranzen vorbehalten.

STRAHLUNGSGANG



■ reflektiert 85 % ■ absorbiert 14 % ■ durchgelassen 1 %

Selektivität τ_V/g = 0,20 auf Einfachglas, 0,50 auf Doppel-Low-E — je höher, desto sauberer trennt die Folie Licht und Wärme.

SCHICHTAUFBAU

AUSSEN → GLAS

1. Hartbeschichtung
2. Polyester-Funktionsfolie
3. Klebstoff zur Scheibe
4. Schutzfolie (wird bei der Montage abgezogen)

HINWEISE FÜR DIE PLANUNG

- Aufmaß: Lichtmaß der Scheibe in Metern, zwei Nachkommastellen; Glasart, Himmelsrichtung, Neigung angeben.
- Außenmontage: Lebensdauer fünf bis fünfzehn Jahre je nach Bewitterung; Randversiegelung fachgerecht.
- Werte auf Doppel-Low-E sind Rechenwerte; auf anderen Aufbauten ändern sich alle Kennwerte.
- Geneigte Flächen: Garantie je nach Neigung, siehe Zeile Garantie; unter 25 Grad Neigung wird nicht foliert.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ODER GLEICHWERTIG

LEISTUNGSPOSITION

Sonnenschutzfolie zur Außenmontage auf vorhandener Verglasung, nass verklebt, Lichttransmission τ_V 1 % (± 3 Punkte), abgewiesene Sonnenenergie TSER mindestens 99 %, UV-Abweisung mindestens 99 %, Lichtreflexion außen höchstens 91 %, Dicke 75 µm, Brandverhalten M1, Garantie 3 Jahre senkrecht, 2 Jahre bei 89 bis 45 Grad, 1 Jahr bei 44 bis 25 Grad Neigung; Messbasis Einfachglas 3 mm · DIN EN 410. Fabrikat FolienDock, Artikel KDF-W-EXT, oder gleichwertig.