05 · SICHTSCHUTZ IN MILCHGLASOPTIK · INNENMONTAGE

# NebelDock Farbmatt Blau

Sichtschutz in Milchglasoptik · Artikel ODF-FM-BL · Kennwerte auf Einzelwert

Sicher im Dock seit 1995

FACH **094** im Folienfächer Glas

| 55 % | 95 % | 60 µm | 5 J. |
|---|---|---|---|
| LICHTDURCHLÄSSIGKEIT | UV-SCHUTZ | DICKE | GARANTIE SENKRECHT |

## DIAGNOSE UND LÖSUNG

EBENE 1 · FÜR EIGENTÜMER, NUTZER, ENTSCHEIDER

| IHR PROBLEM HEUTE | | WAS DIE FOLIE BEWIRKT |
|---|---|---|
| **Einblicke unerwünscht**<br>**Bad, Besprechungsraum oder Erdgeschoss liegen offen.** | → | Sichtschutz in Milchglasoptik — Licht bleibt, Blicke nicht. |
| **Blendung und harte Schatten**<br>**Klarglas lässt Licht ungefiltert herein.** | → | Das Licht wird gestreut und weicher. |
| **Glas soll gestaltet wirken**<br>**Leere Glasflächen wirken unfertig.** | → | Ruhige, matte Fläche, auch als Streifen oder Motiv möglich. |

## NUTZEN IM ÜBERBLICK

0 BIS 10

| | |
|---|---|
| Tageslicht | 6/10 |
| Blendschutz | 4/10 |
| UV-Schutz | 10/10 |
| Splitterschutz | 1/10 |

Skala aus den Messwerten abgeleitet: Messwert in Prozent geteilt durch zehn, gerundet. Splitterschutz aus der Foliendicke.

## PRODUKT UND LOGISTIK

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | ODF-FM-BL |
| Fach im Folienfächer | 094 |
| Serie | NebelDock — Sichtschutz in Milchglasoptik |
| Verlegung | Innen, raumseitig |
| Dicke | 60 µm |
| Rollenbreiten | 1,52 m |
| Rollenlänge | 30,50 m |
| Brandverhalten | M1 |
| Garantie | 5 Jahre senkrecht, geneigt nach Freigabe |

## WAS DIESE FOLIE NICHT LEISTET

- Kein nennenswerter Hitzeschutz.
- Bei Dunkelheit und Innenlicht bleiben Umrisse erkennbar, außer bei blickdichten Folien.
- Kein Einbruchschutz.

## PFLEGE UND VERARBEITUNG

- Erste Reinigung frühestens 30 Tage nach der Montage.
- Weiches Tuch oder Gummiabzieher, Wasser mit etwas Spülmittel.
- Keine scheuernden Mittel, Klingen oder Bürsten.
- Keine Aufkleber oder Klebebänder auf die Folie setzen.

## TYPISCHE EINSATZBEREICHE

Bad und Sanitär · Besprechungsräume · Empfang · Erdgeschossfenster · Glastrennwände

Beratung und Aufmaß vor Ort — das passende Dock bestimmen wir am Glas.
moin@foliendock.de

## ALTERNATIVEN IM FÄCHER

| | | |
|---|---|---|
| Im gleichen Dock | Fach 089 | NDF-AF100-INT · Anti-Beschlag 100 Innen |
| Im gleichen Dock | Fach 090 | NDF-S-OPAK · Black-Out Deep |
| Im gleichen Dock | Fach 091 | ODF-MT-AS · Mattglas Asche |

TECHNISCHE EBENE · FÜR ARCHITEKTEN, FACHPLANER, BAUPHYSIKER

# Fach 094 · ODF-FM-BL · Farbmatt Blau

## TECHNISCHE MATRIX

DREI MESSBASEN — NICHT VERMISCHEN

| PARAMETER | ZEICHEN | FOLIENDOCK FLOATGLAS 4 MM | MESSWERT EINFACHGLAS 3 MM | MESSWERT DOPPEL-LOW-E |
|---|---|---|---|---|
| Lichttransmission | $\tau_V$ | — | 55 % | — |
| UV-Abweisung 300–380 nm | $\tau_{UV}$ | — | 95 % | — |

Spalte FolienDock: Stammwert nach DIN EN 410 / ISO 9050, verbindlich für Angebot und Datenblatt. Weitere Spalten: Messwerte mit Folie auf der jeweiligen Verglasung. „—" = nicht ausgewiesen. Toleranzen vorbehalten.

## STRAHLUNGSGANG

Strahlungsaufteilung nicht ausgewiesen.

## SCHICHTAUFBAU

AUSSEN → GLAS

1. Polyester, optisch klar — 2 Lagen
2. Klebstoff zur Scheibe
3. Schutzfolie (wird bei der Montage abgezogen)

## HINWEISE FÜR DIE PLANUNG

- Aufmaß: Lichtmaß der Scheibe in Metern, zwei Nachkommastellen; Glasart, Himmelsrichtung, Neigung angeben.
- Innenmontage: Lebensdauer fünfzehn bis zwanzig Jahre; Fensterrahmen und Dichtungen bleiben unberührt.
- Geneigte und horizontale Flächen nur nach objektbezogener Freigabe.

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

ODER GLEICHWERTIG

LEISTUNGSPOSITION

Sichtschutz in Milchglasoptik zur Innenmontage auf vorhandener Verglasung, nass verklebt, Lichttransmission $\tau_V$ 55 % (± 3 Punkte), UV-Abweisung mindestens 95 %, Dicke 60 µm, Brandverhalten M1, Garantie 5 Jahre senkrecht; Messbasis Einzelwert. Fabrikat FolienDock, Artikel ODF-FM-BL, oder gleichwertig.